

Fisa tehnica a produsului

Caracteristici generale ale *Izolatiei cu Celuloza*

Materie prima	90 % hartie de ziar si 10 % sare de bor
Grosime	20mm - 400mm
Densitate	30kg m³ - 80kg m³
Conductibilitate termica	0,037 W/(mK)
Grosime izolatie la pierdere termica	0,30
Temperaturile la care pot fi folosite	50 °C pina la 100 °C
Capacitate de absorbtie a caldurii	1946 J/kgK
Conductibilitate termica	13cm²/h
Conductibilitate termica (TAV) la izolatie cu grosime 10 cm	77%
Absorbtie	da
Umiditate	15%
Hidroscopic	da
PH	7,8-8,3
Clasa de combustibilitate	A,B1,B2
Clasa de rezistenta	F30-F90
Topire	nu
Formare picaturi	nu
Temperatura de aprindere	260°C
Rezistenta termica	8-19 kPa s/m2
Rezistenta mecanica	50 MN/m³
Reciclabil	da
Reciclare	biodegradabil

ecofiber

Adresa: Baicoi, Prahova, str.23 August, nr. 30

Web: <https://izolatie-celuloza.ro/>

e-Mail: office@izolatie-celuloza.ro

Telefon: 0721 093 636

Telefon: 0740 036 069

Fax: 0244 261 545